

Produktdatenblatt

GBS PmB 10/40-60 (CH-C)



Kennzeichnung gem. DIN EN 14023
entspricht PmB 10/40-60 (CH-C) gemäß SN 670210b bzw. PmB 10/40-60 gemäß EN 14023
mit CE-Kennzeichnung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011



Produkt-Eigenschaften oder -Merkmale	Einheit	Spezifikation	Prüfmethode
Nadelpenetration 25°C	0,1 mm	10 - 40	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	min. 60	DIN EN 1427
Kraft-Duktilität bei 10°C	J/cm ²	min. 2	DIN EN 13589 DIN EN 13703
Flammpunkt n. Cleveland	°C	min. 250	DIN EN ISO 2592
Brechpunkt nach Fraaß	°C	max. - 5	DIN EN 12593
Elastische Rückstellung bei 25°C und 20cm Fadenlänge	%	mind. 50	DIN EN 13398
Stabilität gegen Entmischung nach Heisslagerung (ΔEP_{RUK})	°C	max. 5,0	DIN EN 13399 DIN EN 1427
Beständigkeit gegen Verhärtung unter Einfluss von Wärme und Luft bei 163 °C			
Masseänderung	M.-%	max. 5,0	DIN EN 12607-1
Verbleibende Nadelpenetration	%	Verbleibend min. 60	DIN EN 1426
Änderung des Erweichungspunktes	°C	Anstieg Max 8.0 Abnahme max. 2,0	DIN EN 1427
Elastische Rückstellung bei 25°C und 20cm Fadenlänge	%	max. 50	DIN EN 13398

Stand März 2023. Änderungen vorbehalten

GBS
Gesellschaft für Bitumen und Sonderbitumen mbH & Co. KG
Tel. +49 7483 747 9796
www.gbs-bitumen.de