


Produktdatenblatt

GBS PmB 45 MA (CH)



GBS

Polymermodifiziertes Bitumen mit viskositätsverändertem Zusatz

Entsprichte Kundenspezifikation



Produkt-Eigenschaften oder -Merkmale	Einheit	Spezifikation	Prüfmethode
Nadelpenetration 25°C	0,1 mm	25 - 55	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	min. 80	DIN EN 1427
Flammpunkt n. Cleveland	°C	min. 235	DIN EN ISO 2592
Elastische Rückstellung bei 25°C und 20cm Fadenlänge	%	min. 60	DIN EN 13398

Stand November 2020. Änderungen vorbehalten

GBS

Gesellschaft für Bitumen und Sonderbitumen mbH & Co. KG

Tel. +49 7483 747 9796

www.gbs-bitumen.de